



ORSO

ORSO D.O.O.
KVARTE 95
53202 PERUŠIĆ

FAX: 053 679 132
EMAIL: INFO@ORSO.HR
WWW.ORSO.HR

SPECIJALNI MATERIJALI U GRADITELJSTVU

Tehnički list
ORSO_ORSOFIX V emulzija
22_10_2009

ORSOFIX V emulzija

OPIS I PRIMJENA PROIZVODA

Paropropusna impregnacija, s/n veza, za vanjske i unutarnje radove. Veza podložnog materijala i osnovnog – završnog sustava. Koristi se kao impregnacija podloga betonskih kao vezivni sloj novog i starog betona te kao poboljšivač prijanjanja slojeva žbuka, mortova, estriha, silikata itd.

SVOJSTVA

- smanjuje vodoupojnost
- hidrofobnost
- laka ugradivost i obradivost
- vrlo dobra prionjivost
- omogućava fasadama dugotrajnost

TEHNIČKI PODATCI

- gustoća: ~ 1 kg/l
- boja: bijela
- kemijska struktura: akrilna disperzija, voda i aditivi
- vrijeme sušenja: 2 – 4 h
- ph vrijednost: 8 - 9,5

IZDAŠNOST

0,1 – 0,2 kg/m²

NACIN PRIMJENE

Podloge na koju se nanosi ORSOFIX V emulzija treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viška betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr. Može se koristiti u sistemu sa svim proizvodima iz ORSO programa. Prije uporabe dobro promješati i eventualno razrijediti sa vodom prema omjerima navedenim u sljedećoj tablici:

STARA PODLOGA, SLOJ MATERIJALA	NOVA PODLOGA, SLOJ MATERIJALA	MJEŠANJE ORSOFIX V e : VODA
podložne žbuke, fine žbuke, glet mase,	akrilne žbuke, akrilni mortov-premazi, seповi, silikatne žbuke	2 : 1
betonske podloge	mortovi, žbuke, reparaturni mortovi, hidroizolacijski mortovi	1 : 3
olakšane betonske podloge, porobetoni	žbuke, završni premazi za olakšane betone, porobetone	1 : 2
estrih podloge (cementne)	samonivelirajuće mase, brzovezujuće samonivelirajuće mase	1 : 1
betonske podloge	estrih cementne podloge	1 : 1
betonske podloge	samonivelirajući estrih	1 : 3



ORSO

KVARTE 95
53202 PERUŠIĆ

FAX: 053 679 132

EMAIL: INFO@ORSO.HR

SPECIJALNI MATERIJALI U GRADITELJSTVU

WWW.ORSO.HR

Koristiti sljedeće alate: četke, valjke i pumpe za disperziono prskanje tekućina (tipa vinogradarske pumpe za prskanje).

Alat i pribor za ugradnju morta odmah nakon upotrebe očistiti vodom.

Temperature ugradnje: podloga +5°C min. do +35°C max,
zraka +5°C min. do +35°C max.

PAKIRANJE

U plastičnim kanistrima od 1kg, 5 kg, 25 kg.

ROK UPORABE

24 mjeseci u zatvorenoj ambalaži u suhim i zatvorenim prostorijama na temperaturi +5°C do +25°C.

KONTROLA KVALITETE

Cemtra d.o.o. za kontrolu i ekološku zaštitu, Hrvatska, Zagreb, Vlaška 67.

MJERE SIGURNOSTI

Može prouzrokovati jaka ščećenja očiju. Koristiti zaštitne naočale i plastične rukavice.
Detaljnije informacije u Sigurnosno tehničkom listu ORSOFIX V emulzija.

NAPOMENA

Tehnički podaci navedeni u ovom tehničkom listu su dobiveni na temelju ispitivanja u laboratoriju i na temelju praktičnih iskustava ORSO d.o.o. Tehničke vrijednosti mogu varirati pod vanjskim utjecajem koji su van kontrole ORSO d.o.o.

PRAVNE NAPOMENE

Orso d.o.o. smatra da su svi navedeni podatci točni te su dani u dobroj vjeri temeljem sadašnjih znanja i iskustava.
Orso d.o.o. ne može preuzeti nikakvu odgovornost za štete nastalu nepravilnom primjenom i nepravilnim rukovanjem alata u primjeni.
Orso d.o.o. zadržava pravo promjene u svrhu poboljšanja kvalitete proizvoda te izdavanjem posljednjeg tehničkog lista poništava valjanost prethodnog izdanja.
Korisnici su se obvezali pridržavati svih zakona propisa i postupaka primjenljivih za upotrebu proizvoda.
Orso d.o.o. preporuča da njihove proizvode koriste osobe koje imaju neophodna tehnička znanja.