



# ORSO

ORSO d.o.o.  
ULICA SAJMIŠTE 2C  
53202 PERUŠIĆ  
CROATIA\_EU  
info@orso.hr  
info@orso-waterproofing.com

PRODUCTION OF SPECIAL MATERIALS IN CONSTRUCTION

Tehnički list  
ORSO\_ORSOshield antigrafit  
25\_11\_2025

## ORSOshield antigrafit

### OPIS I PRIMJENA PROIZVODA

**ORSOshield antigrafit** je paropropusna, vodoodbojna impregnacija na bazi parafina. Nano impregnacija. Idealno za impregnacije mineralnih podloga tipa beton, opeka, dekorativna završna žbuka odnosno građevina od devastacija uzrokovanih raspršivanjem boje tipa grafiti.

**ORSOshield antigrafit** ne mijenja boju niti izgled kamena, nije podložno vremenskoj oksidaciji.

**Upozorenje:** Isključivo koristiti kao završni sloj.

### SVOJSTVA, TEHNIČKI PODACI

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Sastav                  | parafina / voska-emulzija     |
| - Izgled                  | mliječno, bijelo, tekućina    |
| - Aktivni sadržaj         | ca. 40%                       |
| - Vrsta otapala           | bez otapala                   |
| - Talište                 | cca. 62 ° C                   |
| - Viskoznost (pri 20 ° C) | <200 cSt                      |
| - Gustoća (pri 20 ° C)    | cca. 0,97 g / cm <sup>3</sup> |
| - pH vrijednost           | cca. 8                        |

### IZDAŠNOST

0,1 – 0,25 kg/m<sup>2</sup>  
Količina aplikacije je, ovisna o svojstvima površine.

### NACIN PRIMJENE

Podloge na koju se nanosi **ORSOshield antigrafit** treba biti čvrsta i očišćena od prašine, ostataka mortova, viška betona i nečistoća tipa ulja, masti, boja, starih premaza i dr.

Koristiti sljedeće alate: četke, soboslikarske valjke.  
Alat i pribor za ugradnju odmah nakon upotrebe očistiti vodom.

Da bi se dobila veća zaštitna odnosno deblji sloja nanosa **ORSOshield antigrafit** treba nanijeti premaz u dva radna koraka, mokro na mokro. Drugi radni korak se ne može izvesti ukoliko se prvi osuši u potpunosti.

Ugrađivati prvi sloj **ORSOshield antigrafit** na suhu.

Drugi sloj **ORSOshield antigrafit** se nanosi obavezno prije nego šta se osuši prvi sloj.

Ukoliko se radi o starim i jako dotrajanim i isušanim podlogama obavezno koristiti **ORSOFIX V glass emulziju** da bi se stabilizirala i učvrstila podloga.

Površina koja je tretirana s **ORSOshield antigrafit** i zatim zaprljana bojom za prskanje, grafitima, može biti očišćiti toplom vodom, približno 90 ° C, uz korištenje visokotlačnih perača i **ORSObet cleaner** (prema natuputcima iz **ORSObet cleaner** tehničkog lista) sredstva za čišćenje. Proces čišćenja će se ubrzati ako se doda sredstvo za čišćenje odnosno fasadni čistač. **ORSOshield antigrafit** se povlači i ljušti poput kože uklanjajući nečistoće. Nakon postupka čišćenja **ORSOshield antigrafit** se mora biti ponovno ugraditi.

